

**ADDA PERLEFUG** är en cementbaserad och plastförstärkt fogmassa för fogning av plattor med max 5 mm fogbredd. När fogen har härdats är fogen vattenavvisande. **PERLEFUG** är väldigt smidig och lätt bearbetlig.

Fog

**Bruksområde:** Inomhus, vägg, golv, våtrum, och värmegolv. För fogning av keramiska kakel, klinker och mosaik med fogbredder 1-5 mm.

### BRUKSANVISNING

- Innan du börjar:** **Kontrollera att fästmassan är torr och härdad och att produkten är inom den angivna utgångsdatum. Alla angivna tider är vägledande, och försätter en temperatur av 23 ° C i produkt / luft / underlag, och en fuktighet av 50%.  
Börja alltid med en ny visp och en ny hink för en ny färg / ny produkt.**
- Förbehandling:** Fogen måste ha en fogdjup på minst 5 mm. Rengör mellan plattorna före fogning för att kunna uppnå minsta fogdjupet. Sugande väggplattor bör fuktas innan fogning.
- Blandning:** Vattenmängd är ca 0,24 ltr. pr. kg. Pulvret hålls i rent och kallt vatten under omrörning (3 min). Låt blandningen stå i ca. 5 minuter före den röres upp igen till en smidig konsistens (30 sek). Använd konstant vattenmängd för att undvika färgskiftningar. Vattenmängden bör inte överskridas, för mycket vatten försämrar hållfastheten. Fästmassa som har börjat härda bör inte blandas med mer vatten. Extra flexibla och täta fogar uppnås med att tillsätta **ADDA FUGFORSTERKER**. Det bör användas flexibel fog vid användning av flexibel fästmassa.
- Applicering:** Fogning ska inte påbörjas förrän lim / fästmassa är torrt och härdat. På mur, gips och betongunderlag kan arbetet utföras efter 1 dygn. På icke-sugande underlag bör man vänta minst 3 dygn före fogning. **ADDA PERLEFUG** appliceras med en gummi / plast fogbräda eller med annat lämpligt verktyg, undvik luftblåsor. Arbeta diagonalt över plattorna. Väggfogas nerifrån och uppåt. Fogmassan torkar förhållandevis fort, och vi rekommenderar därför att foga mindre yta före tvättning. Detta gör det lättare att forma fogen. Det är en fördel att utrymmet som ska fogas, håller samma temperatur och utan genomslag för att undvika möjliga nyansskillnader. Använd alltid mjukfogar i hörnen och övergångar. Där det finns risk för rörelser i underlaget ska det alltid användas extra flexibel och tätfogmassa.
- Rengöring:** Genom att använda speciella fogbrädor, avlägsnas nästan allt överflödigt fogmassa bort. När fogen inte längre är blöt, rengörs plattorna med en fuktig svamp eller rengöringsduk. Undvik att använda för mycket vatten vid tvättning. Arbeta diagonalt över fogen. Efter någon timme, helst samma dag, rengörs plattorna med en torr trasa. Vid användande av **ADDA FUGFORSTERKER** är det viktigt att tvätta oftare med vatten. **OSB! Det är viktigt att hålla fogen fuktig i minst 3 dygn efter fogning, med svamp eller sprutflaska.** Var uppmärksam på att plattor är gjorda av olika material och därför har olika sugande egenskaper. Porösa plattor suger mycket mer vatten än hårda plattor. Fogrester kan avlägsnas med **ADDA NANO FUGESLØRFJERNER**. Händer och verktyg rengörs med såpavatten.
- Skyddsåtgärder:** Använd skyddshandskar / skyddskläder / skyddsglasögon. Undvik ögonkontakt. Se säkerhetsdatablad för mer information.

The logo for Adda, featuring the word "Adda" in a bold, dark blue sans-serif font. A small green water drop icon is positioned above the letter 'd'.

## TEKNISK DATA

<b>Bruksområde:</b>	Inomhus.
<b>Blandningsförhållande:</b>	Ca 0,24 liter vatten per kg. Ca 1, liter vatten per 4kg. Ca 4,3 liter vatten per 18 kg säck.  OBS! Färgskillnader kan uppstå vid användning av olika vattenmängder, tvättat med för mycket vatten och ojämn temperatur. Färgskillnader är inte ovanligt eftersom cement är en naturprodukt. Färgskillnader är därför ingen anledning till reklamation.
<b>Åtgång:</b>	0,1 - 1,5 kg / m <sup>2</sup>
<b>Brukstemperatur:</b>	Det bör vara minimum +6°C - +23°C i luft/underlag och plattorna.
<b>Brukstid:</b>	ca. 2 timmar.
<b>Kulörer:</b>	Lysgrå (Ljusgrå), Grå, Koksgrå (Antracit).
<b>Förpackning:</b>	4 kg påse - 20 kg säck (49 säckar pr. pall).
<b>Hållbarhet/Lagring:</b>	12 mån, efter produktion (se produktionsdatum på säck) lagras torr i oöppnad originalförpackning.

**Adda Byggkemi AS**  
Gråterudveien 26  
N-3036 Drammen  
Tel: 32 26 09 99  
[www.adda.no](http://www.adda.no)  
[post@adda.no](mailto:post@adda.no)

**Adda Center Sverige AB**  
Elektrodgatan 2b  
S-721 37 Västerås  
Tel: 070 870 65 12  
[www.addacenter.se](http://www.addacenter.se)  
[info@addacenter.se](mailto:info@addacenter.se)

ANSVARSBEGRENSNING: Tekniska data som ges, produktens egenskaper och våra instruktioner är baserade på resultat från laboratorieexperiment och erfarenhet från praktiken. Eftersom den praktiska användningen av produkten är utanför vår kontroll, kan vi inte ta ansvar för det slutliga resultatet. Det rekommenderas att göra ett test i praktiken baserat på nuvarande förhållanden.

**Adda**

Fog  
02.2021