TEKNISK INFORMATION

ADDAPLAN SUPER
Avjämningsmassa

ADDAPLAN SUPER är en avjämningsmassa för små och stora inomhus ytor. Den kan användas i torra utrymmen på underlag av betong, gips, och betongelement. Produkten är cementbaserat och casienfritt.

Rekommenderad tjocklek från 3-25 mm. Om ett tjockare lager önskas måste detta göras i flera skikt. Det måste vara primat mellan varje skikt.

ADDAPLAN SUPER används som avjämningsmassa för att skapa fina ytor på gamla och nya golv. Med egenskap av hög tryckhållfastighet är den även lämplig på golv med större belastningar, t ex sjukhus, skolor etc. ADDAPLAN SUPER är avsedd för inomhusbruk.

BRUKSANVISNING

Förberedelse: Underlaget ska rengöras och vara fritt från damm, fett och vatten. Porös och svag betong ska avlägsnas. Temperaturen bör vara minst +10°C i luft och underlaget vid primning och applicering av ADDAPLAN SUPER. Ytan ska primas med Adda PRIMER blandad 1:2 med vatten innan spackling. Primern appliceras med kvast eller roller tills hela ytan är täckt. Primern ska vara torr innan spackling. I våtrum ska avjämningsmassan alltid täckas med ADDA TÄTSKIKT. ADDA PRIMER ska användas före applicering av tätskitet. Följ gällande ADDA-Täskiktssystems monteringanvisning.

Blandning: ADDAPLAN SUPER blandas med max 4,0 liter vatten per 20 kg säck, använd maskin visp, automatisk blandkärl eller blandar-pump. Blanda i ca 2 – 3 minuter till en klumpfri massa. Max vattenmängd får inte överskridas. Rätt utgångsdiamter ska vara 140 – 150 mm mätt med B=30 mm x H=50 mm mätcylinder på glasyta. Massan bör användas innan 30 minuter.

Applicering: Massan hälls över golvet och jämnas ut med en bred stålspackel. Vid utläggning med en blandarpump fördelas massan på golvet direkt från slangen. Rekommenderad skikt tjocklek är 3 – 25 mm. Det måste primas mellan varje skikt om ett tjockare skikt önskas. Det må primes mellom hvert lag dersom et tykkere lag er ønskelig. Materialförbrukning är ca 1,6 kg per m² per mm tjocklek. Vid montering av värmekablar, bör dessa fästas fast innan spackling påbörjas.

Härd- / torktider: ADDAPLAN SUPER är gangbar efter 5 – 6 timmar v/20 °C og 40% relativ luftfuktighet. Golvbeläggningar kan påbörjas efter 1 dygn, beroende på tempratur och tjocklek. Härdad massa kommer vara ett färdigt undergolv för de flesta beläggningstyper, såsom keramiska plattor, linoleum, parkett etc.

ANSVARSBEGRÄNSNING: Tekniska data som ges, produktens egenskaper och våra instruktioner är baserade på resultat från laboratorieexperiment och erfarenhet från praktiken.
Eftersom den praktiska användningen av produkten är utanför vår kontroll, kan vi inte ta ansvar för det slutliga resultatet. Det rekommenderas att göra ett test i praktiken baserat på nuvarande förhållanden.

Adda
Adda Byggkjemi AS
Gråterudveien 26
N-3036 Drammen
Tel: 32 26 09 99
Fax: 32 26 09 98
www.adda.no

start

TEKNISKE DATA

Brukstemperatur:	Ned til +10°C
Blandningsförhållande:	4,0 liter per 20 kg säck
Åtgång:	1,6 kg torr massa per mm per m^2. Dvs. 1,6 kg ger 1 liter färdig blandat massa som täcker 1 mm per m^2
Brukstid:	Färdig blandad massa ska användas inom 30 minuter. Massa som har börjat härda i blandningskärlet får inte blandas med mer vatten.
Torktid:	ADDAPLAN SUPER är gångbar efter 5 – 6 timmar, kan plattsättas efter 7 timmar.
Krympning:	< 0,08% etter 28 døgn
Vidhäftning:	Ca >2,1 N/mm² etter 28 døgn
Rengöring:	Omdelbart med vatten
Förpackning:	20 kg säck
Lagring:	6 månader efter produktion i torr och oöppnad förpackning (se tillverkningsdatum på förpackning)
Klassning:	CT-C30-F7
Utflytningsegenskaper:	Ca 140 – 150 mm (ved 4,0 liter vatten per 20 kg säck)

ANSVARSBEGRÄNSNING: Tekniska data som ges, produktens egenskaper och våra instruktioner är baserade på resultat från laboratorieexperiment och erfarenhet från praktiken.
Eftersom den praktiska användningen av produkten är utanför vår kontroll, kan vi inte ta ansvar för det slutliga resultatet. Det rekommenderas att göra ett test i praktiken baserat på nuvarande förhållanden.